

YACHT VARNISH

PRODUCT DESCRIPTION

A high quality urethane-alkyd based one-component glossy yacht varnish. Fast drying, easy to apply, non-yellowing and scratch resistant.

FEATURES

Highly resistant to scratching and abrasion, has high elastic properties and film hardness. It protects the applied surfaces against all external factors.

APPLICATION

The application is made by thinning it by 10-20% with INORIA SYNTHETIC THINNER. It is applied as 2-3 layers after waiting at least 2-4 hours between layers depending on the air temperature. It can be applied by brush, spray and roller.

CONSUMPTION

Paints an area of approximately 12-14,6 m²/l in one coat, depending on the absorbency of the surface. It is recommended to make a trial on the surface to be used for precise consumption.

DRYING TIME

Layer drying time: 5-6 hours

Recoating interval between layers: 12 hours

Complete drying: 12 hours

HAZARD STATEMENT

H226: Flammable liquid and vapour.

H411: Toxic to aquatic life with long lasting effects.

EUH208 contains ETHYL METHYL KETOXIME. May cause an allergic reaction

STORAGE CONDITIONS

It should be stored in cool and dry places out of direct sunlight, in its sealed package, between 5°C - 35°C and protected from frost.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

P210: Keep away from heat / sparks / open flames / hot surfaces. - No smoking.

P233: Keep container tightly closed.

P240: Ground / connect container and receiving equipment.

P241: Use explosion-proof electrical equipment.

P242: Use only non-flammable tools.

P243: Take precautionary measures against static discharge.

P273: Avoid release to the environment.

P280: Wear protective gloves / protective clothing / eye protection / face protection.

P303+P361+P353: IF ON SKIN (or hair): Remove all contaminated clothing / delete immediately. Rinse your skin with water / shower.

P370+P378: In case of fire: Foam, carbon dioxide, dry powder or water fog for extinguishing use it.

P391: Collect spillage.

P403+P235: Store in a well-ventilated area. Keep cold.

P501: Dispose of contents / container according to national regulations.

P102: Keep out of reach of children.



P103: Read label before use.

ЯХТНЫЙ ЛАК

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ, ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ЯХТНЫЙ ЛАК НА УРЕТАН-АЛКИДНОЙ ОСНОВЕ. БЫСТРО ВЫСЫХАЮЩИЙ, ЛЕГКО НАНОСИМЫЙ, НЕ ЖЕЛТЕЮЩИЙ И УСТОЙЧИВЫЙ К ЦАРАПИНАМ.

ОСОБЕННОСТИ

ОЧЕНЬ УСТОЙЧИВ К ЦАРАПИНАМ И ИСТИРАНИЮ, ОБЛАДАЕТ ВЫСОКИМИ ЭЛАСТИЧНЫМИ СВОЙСТВАМИ И ТВЕРДОСТЬЮ ПЛЕНКИ. ЗАЩИЩАЕТ НАНЕСЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ОТ ВСЕХ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ.

ПРИМЕНЕНИЕ

НАНЕСЕНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ ПУТЕМ РАЗБАВЛЕНИЯ НА 10-20% СИНТЕТИЧЕСКИМ РАЗБАВИТЕЛЕМ INORIA SYNTHETIC THINNER. НАНОСИТСЯ В 2-3 СЛОЯ С ВЫДЕРЖКОЙ МЕЖДУ СЛОЯМИ НЕ МЕНЕЕ 2-4 ЧАСОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА. МОЖЕТ НАНОСИТЬСЯ КИСТЬЮ, РАСПЫЛИТЕЛЕМ И ВАЛИКОМ.

РАСХОД

ОКРАШИВАЕТ ПЛОЩАДЬ ПРИМЕРНО 12-14,6 М²/Л ЗА ОДИН СЛОЙ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВПИТЫВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ПОВЕРХНОСТИ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ СДЕЛАТЬ ПРОБУ НА ПОВЕРХНОСТИ, КОТОРАЯ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАНА ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ТОЧНОГО РАСХОДА.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

ВЫСЫХАНИЕ НА ОТЛИП: 5-6 ЧАСОВ
ОЖИДАНИЕ МЕЖДУ СЛОЯМИ: 12 ЧАСОВ
ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ: 24 ЧАСА

МЕСТО ХРАНЕНИЯ

СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ В ПРОХЛАДНОМ И СУХОМ МЕСТЕ, ЗАЩИЩЕННОМ ОТ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ, В ЗАКРЫТОЙ УПАКОВКЕ, ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ 5°C ДО 35°C И В ЗАЩИЩЕННОМ ОТ МОРОЗА МЕСТЕ.

ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ

H226: ВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ И ПАР.
H411: ТОКСИЧНО ДЛЯ ВОДНЫХ ОРГАНИЗМОВ С ДОЛГОСРОЧНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ.
EUN208 СОДЕРЖИТ ETHYL METHYL KETOXIME. МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

P210: ХРАНИТЬ ВДАЛИ ОТ ТЕПЛА / ИСКР / ОТКРЫТОГО ОГНЯ / ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. - НЕ КУРИТЬ.
P233: ДЕРЖИТЕ КОНТЕЙНЕР ПЛОТНО ЗАКРЫТЫМ.
P240: ЗАЗЕМЛИТЬ / ПОДКЛЮЧИТЬ КОНТЕЙНЕР И ПРИЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
P241: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.
P242: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО НЕГОРЮЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ.
P243: ПРИМИТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРОТИВ СТАТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА.
P273: ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИЯ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.
P280: ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ / ЗАЩИТНУЮ ОДЕЖДУ / СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГЛАЗ / СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ЛИЦА.



Bo'yoq ustasi, ustalar bo'yoqi

P303+P361+P353: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (ИЛИ ВОЛОСЫ): СНЯТЬ ВСЮ ЗАГРЯЗНЕННУЮ ОДЕЖДУ, ПРОМЫТЬ КОЖУ ВОДОЙ/ПОД ДУШЕМ.
P370+P378: В СЛУЧАЕ ПОЖАРА: ПЕНА, ДВУОКИСЬ УГЛЕРОДА, СУХОЙ ПОРОШОК ИЛИ ВОДЯНОЙ ТУМАН ДЛЯ ТУШЕНИЯ. ИСПОЛЬЗУЙ ЭТО.
P391: СОБРАТЬ РАЗЛИВ.
P403+P235: ХРАНИТЬ В ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ. СОХРАНЯЙТЕ ХОЛОД.
P501: УТИЛИЗИРУЙТЕ СОДЕРЖИМОЕ/КОНТЕЙНЕР В СООТВЕТСТВИИ С НАЦИОНАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.
P102: ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
P103: ПРОЧТИТЕ ЭТИКЕТКУ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

YAXTA LAKI

MAHSULOT TAVSIFI

Yuqori sifatli uretan-alkid asosli bir komponent porloq yaxta laki. Tez quriydigan, qo'llanilishi oson, sarg'aymaydigan va tirnallashga chidamli.

XUSUSIYATLARI

Tirnalish va ishqalanishga juda chidamli, elastik va plyonkaning qattiqligi yuqori. Qo'llaniladigan sirtlarni barcha tashqi omillardan himoya qiladi.

QO'LLANISH MAYDONI

Mahsulotni qo'llash jarayonida INORIA SYNTHETIC THINNER sintetik suyultiruvchi bilan 10-20% ga suyultirish kerak. Qatlamlar orasida havo haroratiga qarab kamida 2-4 soat kutilgandan keyin 2-3 qatlam qilib surtiladi. Cho'tka va valik bilan qo'llanilishi mumkin.

SARFI

Yuzaning shimuvchanlik qobiliyatiga qarab, bir qatlamda taxminan 12-14,6 m²/l maydonni bo'yash mumkin. Aniq sarfiyatni aniqlash uchun ishlatiladigan yuzada sinov o'tkazish tavsiya etiladi.

QURISH VAQTI

Qatlamni quritish vaqti: 5-6 soat

Qatlamlar orasidagi qayta qoplama oralig'i: 12 soat

To'liq quritish: 24 soat

SAQLASH SHARTLARI

Quruq va salqin, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tushmaydigan, yopiq holatda, 5°C - 35°C daraja haroratida, sovuqdan himoyalangan joyda saqlash kerak.

XAVF BAYONOTI

H226: Yonuvchan suyuqlik va bug'.

H411: Suvga asoslangan organizmlar uchun toksik, uzoq davomiy ta'sirga ega.

EUH208 tarkibida ETHYL METHYL KETOXIME mavjud. Allergik reaksiyaga olib kelishi mumkin.

XAVFSIZLIK CHORALARI

P210: Issiqlik / uchqun / ochiq olov / issiq yuzalardan uzoqroq tuting. - Chekish mumkin emas.

P233: Idishni mahkam yopiq holda saqlang.

P240: Konteyner va qabul qiluvchi uskunani yerga ulash/ulash.



Bo'yoq ustasi, ustalar bo'yoqi

P241: Portlashdan himoyalangan elektr jihozlaridan foydalaning.

P242: Faqat yonmaydigan asboblardan foydalaning.

P243: Statik zaryadga qarshi ehtiyot choralarini ko'ring.

P273: Atrof-muhitga tarqalishdan saqlaning.

P280: Himoya qo'lqoplarini / himoya kiyimini / ko'zni himoya qilishni / yuzni himoya qiling.

P303+P361+P353: AGAR TERIGA (yoki sochga) TEGSA: Barcha ifloslangan kiyimlarni yechib tashlang / olib tashlang. Teringizni suv / dush bilan yuving.

P370+P378: Yong'in sodir bo'lganda: o'chirish uchun ko'pik, karbonat angidrid, quruq kukun yoki suv tumanni ishlatning.

P391: To'kilgan narsalarni joyiga soling.

P403+P235: Yaxshi ventilyatsiyalangan joyda saqlang. Sovuq tuting.

P501: Tarkibni / konteynerni milliy qoidalariga muvofiq utilizatsiya qiling.

P102: Bolalar qo'li yetmaydigan joyda saqlang.

P103: Ishlatishdan oldin yorliqni o'qing.