



ACRYLIC INTERIOR PAINT

PRODUCT DESCRIPTION

Water-based paint for interior finishing based on acrylic copolymers.

FEATURES

Highly permeable and has excellent adhesion properties for recommended surfaces. It is well smeared and easy to apply. This allows breathing of the surfaces which the product is applied to. Odorless and eco-friendly.

APPLICATION AREA

It is recommended for application on all types of plaster, rough concrete and foam concrete, betopan, drywall and on old painted walls and ceilings, surfaces made of MDF and OSB after laying and priming.

INSTRUCTIONS FOR USE

Application surfaces must be dry, clean and free of dust. Old and swollen painted surfaces should be scraped off and cleaned. If necessary, putty damaged and loose surfaces to level the surface. After the sanding process, to reduce the paint consumption and increase the adhesive ability of the product, it is recommended to apply a single layer of "Concentrated Primer 1/7" to such surfaces as putty, satin plaster or lime whitewash. Surfaces on which synthetic paint is applied should be sanded and all dust must be removed. When switching from a synthetic painted surface to a water-based surface and changing the color, it is recommended to use a single layer of "Interior Primer" as a transformative primer.

DILUTION

After dilution with water up to 20%, it is applied to the primed surface with a roller or brush or spray gun. Recoating interval between layers: 3-4 hours (may vary depending on the ambient temperature). Application temperature should be between +5°C and +35°C.

DRYING TIME

Surface drying time: 30-40 minutes

Recoating interval between layers: 3-4 hours

Complete drying: 24 hours (at a temperature of 23°C and 50% humidity)

CONSUMPTION

Depending on the absorbent capacity and the type of surface on which the paint will be applied, 1 liter of paint in a single layer can coat the surface area 13-15 m². For accurate application, a sample must be applied on site.

STORAGE CONDITIONS

Store in a cool and dry place away from direct sunlight, in sealed packaging at a temperature of +5°C - +35°C, protect from freezing, use the product with an open package within 1 month. If stored in unopened packaging, the shelf life is 3 years.

SAFETY PRECAUTIONS

P102: Keep out of reach of children.

P262: Avoid contact with eyes, skin, or clothing.

P301 + P310: IF SWALLOWED: Call A POISON CONTROL CENTER or doctor / physician.

P501: Dispose of contents / container in accordance with local / regional / national / international regulations.

HAZARD STATEMENT

Contains EUH208: Mixture: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazole-3-one and 2-methyl-2H-isothiazole-3-one (3:1).

May cause an allergic reaction.



КРАСКА АКРИЛОВАЯ МОЮЩАЯСЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Краска на водной основе для внутренней отделки на основе акриловых сополимеров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обладает высокой проникаемостью и обладает отличной адгезией для рекомендованных поверхностей. Хорошо намазывается и легко наносится. Это позволяет поверхностям, на которые наносится продукт, дышать. Без запаха и экологически чистый.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для нанесения на все виды штукатурки, грубого бетона и пенобетона, бетонана, гипсокартона и на старые окрашенные стены и потолки, поверхности из МДФ и ДСП после укладки и грунтовки.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Поверхности для нанесения должны быть сухими, чистыми и очищенными от пыли. Старые и набухшие окрашенные поверхности следует соскоблить и очистить. Поврежденные и рыхлые поверхности при необходимости зашпаклевать, чтобы выровнять поверхность. После процесса шлифовки для уменьшения расхода краски и повышения адгезивной способности продукта, рекомендуется нанести на такие поверхности как шпатлевка, сатиновую штукатурку или известковую побелку один слой «Концентрированной грунтовки 1/7». Поверхности, на которые нанесена синтетическая краска, следует отшлифовать и удалить всю пыль. При переходе с синтетической окрашенной поверхности на поверхность на водной основе и при изменении цвета рекомендуется использовать один слой Interior Primer в качестве преобразующей грунтовки.

РАЗБАВЛЕНИЕ

После разбавления с водой до 20% наносится на загрунтованную поверхность с помощью валика или кисти. Время выдержки между слоями 3-4 часа (может отличаться в зависимости от температуры окружающей среды). Температура нанесения должна быть от +5°C до +35°C.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Поверхностное высыхание слоя: 30-40 минут

Выдержка между слоями: 3-4 часа

Полное высыхание: 24 часа (при 23°C, влажность 50%)

РАСХОД

В зависимости от впитывающей способности и типа поверхности, на которую будет наноситься краска, 1 литром краски в один слой можно покрыть поверхность площадью 13-15 м². Для точного расхода необходимо провести нанесение образца краски на участке.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в прохладном и сухом месте вдали от прямых солнечных лучей, в герметичной упаковке при температуре +5°C - +35°C, защищать от замерзания, товар с открытой упаковкой использовать в течение 1 месяца. При условии хранения в закрытой упаковке срок годности 3 года.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

P102: Хранить в недоступном для детей месте.

P262: Остерегайтесь попадания в глаза, на кожу или одежду.

P301+P310: При проглатывании: обратитесь в токсикологический центр или к врачу / терапевту.



P501: Утилизировать содержимое / контейнер в соответствии с местными / региональными / национальными и международными правилами.

ЗЯВЛЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ

Содержит EUH208: Смесь: 5-хлор-2-метил-2Н-изотиазол-3-он и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3:1).

Может вызвать аллергическую реакцию.

ICHKI PARDOZ ISHLARI UCHUN AKRIL BO'YOQ

MAHSULOT TAVSIFI

Ichki pardozi ishlari uchun akril sopolimerlari asosidagi bo'yoq.

XUSUSIYATLARI

Tavsiya etilgan yuzalar uchun yuqori o'tkazuvchanlik xossalriga va juda yaxshi adgeziyaga ega. Yaxshi surkaladi va oson surtiladi. Bu mahsulot surtiladigan yuzalarga nafas olish imkonini beradi. Hidsiz va ekologik sof.

QO'LLANILADIGAN YUZALAR

Barcha turdagi suvoqlar, dag'al beton va penobeton, betopan, gipskarton va eski bo'yalgan devorlar va shiplar, MDF va DSP dan ishlangan yuzalarga yotqizish va astarlangandan so'ng surtish uchun tavsiya etiladi.

FOYDALANISH USULI

Eski va nam tortib shishib qolgan bo'yalgan yuzalar qirib tashlanishi va tozalanishi zarur. Zararlangan va g'ovak yuzalar, shuningdek mayda yoriqlari bo'lgan yuzalarni tekislash uchun majunlash zarur. Silliqlash jarayoni tugaganidan so'ng bo'yoq sarfini kamaytirish va mahsulotning adgeziya xossalari oshirish uchun majun, satin suvoq yoki ohak kabi yuzalarga "1/7 konsentratsiyalangan astar"ni bir qatlam qilib surtish tavsiya etiladi. Sintetik bo'yoq surtilgan yuzalarni silliqlash va barcha changni yo'qotish zarur. Sintetik bo'yalgan yuzalardan suv asosidagi yuzaga o'tishda va rangni o'zgartirishda o'zgartiruvchi astar sifatida Interior Primerni bir qatlamdan foydalanish tavsiya etiladi.

SUYULTIRISH

Suv bilan 20% gacha suyultirilganidan so'ng astarlangan yuzaga valik yoki cho'tka yoki bo'yoq purkagich yordamida surtiladi. Bo'yoq qatlamlarini surtish orasidagi vaqt: 3-4 soat. (atrof-muhit haroratiga qarab, farq qilishi mumkin). Bo'yoqni surtish harorati +5°C - +35°C gacha bo'lishi zarur.

QURISH VAQTI

Yuzaki qurishi: 30-40 daqiqa

Qatlamlarni surish orasidagi vaqt: 3-4 soat

To'liq qurishi: 24 soat (23°C va 50% namlikda)

SARFI

Yuzaning turi va shimish qobiliyatiga qarab, 1 litr bo'yoq bilan 13-15 m² maydonni bir qatlamda bo'yash mumkin. Sarfini aniqlash uchun yuzaga namunani qo'llash kerak.

SAQLASH SHAROITLARI

Salqin va quruq joyda bevosita quyosh nurlaridan uzoqda, germetik o'ramida +5°C - +35°C haroratda saqlansin, muzlab qolishdan himoyalansin, mahsulot qadog'i ochilgandan so'ng ishlatish muddati 1 oy. Agar mahsulot ochilmagan qadoqda saqlansa, saqlash muddati 3 yil.



Bo'yoq ustasi, ustalar bo'yoqi

EHTIYOT CHORALARI

P102: Bolalar ololmaydigan joyda saqlansin.

P262: Ko'zga, teriga yoki kiyimga tushishidan saqlaning.

P301+P310: YUTIB YUBORILGANDA: TOKSIKOLOGIYA MARKAZIGA yoki shifokorga / terapevtga murojaat qiling.

P501: Konteyner ichidagini / konteynerni mahalliy / mintaqaviy / milliy / xalqaro qoidalarga muvofiq utilizatsiya qilinsin.

XAVFLILIGI TO'G'RISIDA XABAR

Tarkibida EUH208 mavjud: Aralashma: 5-xlor-2-metil-2H-izotiazol-3-on va 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1).

Allergik reaksiyaga sabab bo'lishi mumkin.